

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Sila PRO Max Sealant Neutral Silicone - высококачественный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик для бытового и профессионального использования.

Отверждение происходит при комнатной температуре под действием атмосферной влаги с формированием неизменно эластичной силиконового шва.

Цвет: белый, бесцветный. Объем картриджа 280/ 600 мл.

Свойства

- длительный срок службы
- отличная адгезия без применения праймера к большинству материалов
- не вызывает коррозию металлов и натуральных камней
- подходит для таких материалов, как бетон, цемент, строительный раствор
- без запаха
- не провисает
- хорошая устойчивость к погодным условиям – при низких (+ 5 °C) и высоких (+ 40 °C) температурах
- низкая усадка при полимеризации
- эластичен при низких (-40 °C) и высоких (+120 °C) температурах
- хорошая атмосферостойкость

Технические данные

Общие характеристики	Метод исследования	Значение
Свойства в неполимеризованном состоянии		
Плотность при 23 °С	ISO 1183-1 A	1,0 г/см³
Скорость экструзии – при 23 °С		400 мл/мин
Скорость образования пленки при 23 °С / 50 %.		ок. 25 мин
Скорость полимеризации при 23 °С / 50 %		ок. 2 мм/день
Удлинение до разрыва		Не более 700%



Свойства в полимеризованном состоянии

После хранения в теч. 4 недель при 23 °С / отн вл воздуха 50 %

Предел прочности	ISO 8339	0,5 Н/мм ²
Удлинение при разрыве	ISO 8339	250 %
Модуль при 100 % удлинении	ISO 8339	0,37 Н/мм ²
Прочность по Шору А	ISO 868	24
Возможность движения	ISO 11600	20 %
Прочность на разрыв	ISO 34, метод С	3,0 Н/мм

Эти сведения носят информативный характер.

Применение

Sila PRO Max Sealant Neutral Silicone – готовый к использованию силиконовый герметик.

Sila PRO Max Sealant Neutral Silicone показывает отменную адгезию к большинству поверхностей, встречающихся в быту - стекло, плитка, керамика, эмаль, глазированная плитка, металлы, включая алюминий, сталь, цинк, медь, пропитанная, лакированная или окрашенная древесина и многие пластики.

Применение с несовместимыми материалами (лаки, краски, каучуки на основе EPDM, неопрена) может привести к изменению цвета или потере адгезии.

Время полной полимеризации может увеличиваться при пониженной температуре, влажности воздуха или плохой проветриваемости помещения.

Процесс

1. Очистите рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений.
2. Непористые поверхности очистите с помощью тряпки без ворса, смоченной растворителем. Остатки растворителя удалите чистой сухой тряпкой.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт.
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметиков или шпателя.
5. Рекомендованная толщина склеивания должна быть на уровне 1 мм.
6. Незастывший герметик можно удалить водой, застывший - только механическим путём.



Ограничения в применении

Sila PRO Max Sealant Neutral Silicone не применяется как второстепенный герметик при установке стеклопакетов

Sila PRO Max Sealant Neutral Silicone не подходит для аквариумов / длительного применения под водой

Sila PRO Max Sealant Neutral Silicone не подходит для герметизации поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами.

Sila PRO Max Sealant Neutral Silicone не подходит для зеркал.

Упаковка и хранение

Sila PRO Max Sealant Neutral Silicone поставляется в картриджах стандартного размера, которые подходят для всех стандартных монтажных пистолетов.

Срок хранения 18 месяцев при условии хранения в закрытой оригинальной упаковке. Дата производства указана для каждой партии. Хранение сверх указанного срока не означает, что продукт утратил свои качества. Возможно использование сверх срока годности, но после проверки необходимых свойств.

Картридж 280 мл, в коробке 24 штук. На паллете 3456 штук.

Фолиевая туба 600 мл, в коробке 20 шт+7 носиков. На паллете 1560 шт.

Безопасность

В процессе полимеризации выделяется этанол. Его пары нельзя вдыхать в течение продолжительного времени или в высокой концентрации. Поэтому необходима хорошая вентиляция рабочего пространства. Если неполимеризованный герметик попал в глаза или на слизистые оболочки, следует промыть поврежденную поверхность обильным количеством воды во избежание появления раздражения. Полимеризованный герметик не представляет угрозы для здоровья. Хранить вдали от детей.





+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.sila-pena.ru